TEC ROLL 800 D/S

Produktinformationen

Doppelseitiges transparentes Klebeband beschichtet mit einem modifizierten Acrylat-Haftkleber.

TEC ROLL 800 D/S ist beidseitig mit einem 90 g/m² Silikon-Papier (weiß) abgedeckt.

Der Acrylat-Haftkleber zeigt ein ausgewogenes Klebeverhalten bei guter Alterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Aufziehen von Digitaldrucken, Fotos und Postern auf verschiedenen Untergründen
- Geeignet für universelle Anwendungenier, Pappe und Kunststoff.

Lagerbeständigkeit

2 Jahre bei Lagerung in Originalverpackung zwischen 20-25°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten

Trägermaterial:	PET-Folie, transparent
Haftkleber:	Acrylat, modifiziert
Liner:	Silikon-Papier, weiß (90 g/m²)
Klebkraft [N/cm]:	3,00 +/- 10 %
Dicke [mm]:	0,023 +/- 5 %
Temperaturbeständigkeit:	-20 – +80 °C

Standardabmessungen

1050 mm x 50 m

1372 mm x 50 m

1550 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

KEMICA S.r.l.
Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501
Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: info@kemicasrl.it
Internet: www.kemica.it

03/05/2017

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.